



ネームプレート用アルミ板

UACJの「ネームプレート用アルミニウム板」は、加工方法に合わせて最適な材料を選定いただけますよう、材質、表面程度の異なる材料を豊富に取り揃えております。

主な種類と用途

材質		表面程度	印刷用				アルマイト処理用				
UACJ呼称	JIS呼称		全面印刷	光沢面を残す処理	ヘアーラインスピン加工	エッチング処理	光沢処理 電解（化学） 研磨なし	電解（化学） 研磨処理	ヘアーライン スピン加工	エッチング 処理	その他 一般 アルマイト
FS003	—	XL		◎							
W13C1	—	SL		○			◎	◎	○	○	○
257S	A5N01P	LF		○				◎	○	○	○
A85	A1085P	LF	○	○				◎	○	○	○
A70	A1070P	LF	○	◎	◎			○	◎	○	○
		HB	◎	○	○	○		○	○	○	○
A250	A1050P	HB		○	○	◎		○	◎	◎	◎

表面程度特徴

表面程度	表面光沢度（％）			平均表面粗さ μRa	特徴
	縦正反射率	横正反射率	拡散反射率		
XL	86	84	-	-	ロール目のない鏡面光沢。光沢を残すクリアー塗装に適する。
SL	85	83	4以下	0.02	元板の光沢は最高でアルマイト後の光沢低下が極めて少ない。電解（化学）研磨なしで、光沢を必要とする場合に適する。
LF	79	74	6以下	0.03	電解（化学）研磨なしで、光沢を必要とする場合に適する。
HB	74	67	-	0.05	ネームプレート用アルミ板として標準的表面。最も適用範囲が広い
BF	65	55	-	0.1	全面印刷、一般的アルマイト処理及びエッチング処理をする場合に適する。
MF	40	15	-	0.3	光沢のない機械的前処理（水ヘアーライン加工など）を施す場合、または、エッチング処理をする場合に適する。

- 注) 1. 表面光沢は材質、調質、ロットにより若干異なります。
2. 反射率、平均表面粗さは参考値です。ロットによって若干異なります。

標準製作範囲

材質		表面程度						質別			寸法
UACJ記号	JIS記号	XL	SL	LF	HB	BF	MF	H18	H24	H26	巾・長(mm)
FS003	-	0.3~0.6						◎			400×1200
W13C1	-		0.3~1.0					◎			
A85	A1085P			0.3~1.2	0.3~1.5	0.3~1.5	0.3~3.0	○	○	◎	
257S	A5N01P			0.3~1.2	0.3~1.5	0.3~1.5	0.3~3.0		◎	○	
A70	A1070P			0.3~1.2	0.3~1.5	0.3~1.5	0.3~3.0	○	○	◎	
A250	A1050P				0.3~1.5	0.2~1.5	0.2~3.0	○	◎	○	

在庫表

ネームプレート用アルミ板 小板 400 X 1200													
メーカー	UACJ			日軽	UACJ								
呼称	A1050P				A1070P				A1085P	1085/1100	A5N01P		
メーカー呼称	A250			1S	A70				A85		W13C1	257S	
質別	H18	H24		H24	H26	O			H26	O			H24
表面程度	BF	HB	BF	MF	MF	HB	LF	BF	片木	LF	BF	SL	LF
0.2	◎											◎	
0.3		◎	◎		◎		◎			◎		◎	LF ◎
0.4		◎	◎		◎		◎			◎		◎	
0.5		◎	◎		◎		◎			◎		◎	LF ◎
0.6		◎			◎	◎		◎		◎	◎	◎	LF ◎
0.7			◎					◎					
0.8		◎	◎		◎	◎		◎		◎	◎	◎	LF ◎
1.0		◎	◎		◎	◎		◎		◎	◎	◎	LF ◎
1.2			◎						◎				
1.5		◎	◎					◎	◎				HB ◎
2.0				◎					◎				BF ◎
2.5									◎				
3.0				◎					◎				MF ◎
3.5									◎				
4.0									◎				
5.0													

ネームプレート用アルミ板 小板 400 X 1200							
メーカー	UACJ						東洋
呼称	超光沢アルミ板		スミカラー		5082	5252	アルミ箔
メーカー呼称	FS003 XL		ホワイトP	SS黒	282S	B152S	A1N30
質別	H18	H18	H24	H22	H38	H34	H18
表面程度	生地	クリヤー	半ツヤ	ツヤ消		HB	両ツヤ
0.2							0.1 ◎
0.3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
0.4	◎		◎	◎			0.15 ◎
0.5	◎	◎	◎	◎			
0.6	◎	◎				◎	
0.8			◎				
1.0			◎				
1.5							
2.0							
3.0							

汎用アルミ板 大板 1000 X 2000			
呼称	A1050P	A5052P	
質別	H24	H32	H34
0.5	◎	○	◎
0.6	◎	○	◎
0.8	◎	○	◎
1.0	◎	○	◎
1.2	○	○	○
1.5	◎	○	◎
1.6	○	○	○
2.0	◎	○	◎
2.5	○		○
3.0	◎	○	◎
4.0	○		○
5.0	○		○

- 注) 1. ◎印：在庫品 無印：口座なし ○印：受注生産またはお取り寄せになります。詳しくはお問い合わせください。
 2. 在庫は常に流動しております。品切れの際はご容赦ください。